

RESINAS EPOXI



RESINA PARA LAMINAR MANUAL / VACIO

- Aspecto: Líquido de mediana viscosidad
- Relación de uso: 100:45 p.p.
- Vida útil: 25 - 35 min
- Tiempo de desmolde: 18 - 20 hs
- Viscosidad de la mezcla: 2400 - 1400 cps
- Elongación a la rotura: 5 - 8 %

Clásico sistema epoxi de laminado, sin solventes, curado a temperatura ambiente. Fácil relación de uso. Buena capacidad de mojado e indicado para impregnar materiales de refuerzo basados en fibra de vidrio. Aplicaciones:

*Laminados industriales multiuso

*Náutica - revestimientos laminados en cascos de madera

*Escultura - Laminados con tejido de vidrio con gran fuerza estructural

*Maquetería, modelismo, carrocerías, fuselajes

*Artículos deportivos: paletas de paddle, kiteboards y windsurf.

RESINA PARA COLADA VIDRIO LIQUIDO

- Relación de uso: 100 : 50
- Aspecto: Líquido cristalino
- Viscosidad: 1500 - 1200 cps
- Densidad: 1.12 g/ml

- Dureza SHORE D 60 +/-
- Endurecimiento a 25°C: 24 - 36 hs

Vidrio líquido sin solventes, muy cristalino y con alta resistencia al impacto y rayado. Posee una relación de uso muy fácil, es de curado a temperatura ambiente y posee muy buenas cualidades ópticas y de nivelación resaltando materiales encapsulados o imágenes.

Aplicaciones: *Bijouterie -encapsulado de hojas, semillas, flores

*Encapsulados en general

*Recubrimiento de técnica decoupage

*Pins, llaveros, placas identificatorias

*Escultura y arte

*Aplicación sobre muebles, mesas y cualquier tipo de madera.

GELCOAT PARA SENTINAS

- Relación de uso: 100 : 32
- Aspecto: PASTA BLANCA
- Viscosidad: 44000 - 38000 cps
- Densidad: 1.2 g/ml
- Dureza SHORE D 60 +/-
- Endurecimiento a 25°C: 24 - 36 hs

Gelcoat a base epoxi de curado a temperatura ambiente, con alta resistencia al rayado y al ataque químico. Excelente para su aplicación y pincel o rodillo.